



Aceite Rustic Solid 100 Oil

Para uso profesional y privado.

Aceite para interiores apto para suelos y mesas o encimeras de madera sin tratar o lijadas.
Este aceite está prácticamente libre de disolventes orgánicos.

Seleccione Color para ver tamaño de los paquetes.

Colores:

Incoloro

Tamaño del envase:

2.5 Litros, 5 Litros, 10 Litros,

DESCRIPCIÓN GENERAL

Junckers Rustic Solid 100 es un aceite de uso interior para suelos de madera de interior sin tratar y para mesas/encimeras.

Este aceite está prácticamente libre de disolventes orgánicos.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto: Resina alquídica hecha de aceites secantes naturales.

Apariencia: Aporta a la madera un brillo cálido y profundo.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: Maderas absorbentes: aproximadamente 7,5 m²/litro Maderas menos absorbentes: aproximadamente 15m²/litro.

Antes de usar: Remueva o agite bien antes de usar

Herramientas de aplicación: Rodillo de pelo corto y aplicar una capa de grosor medio.

Temperatura de superficie: Mínimo 15°C

Dilución: Se envía listo para su uso. No se recomienda diluirlo

Tiempo de secado a 20° C:

Mínimo 16 horas.

Listo para usar, 24 horas después de la última mano.

Curado completo a los 3 días

No cubrir la superficie con alfombras antes de que el aceite esté completamente curado.

Limpieza de las herramientas: Aguarrás

Almacenamiento: Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20°C. Una vez abierto se formará una película superficial y puede endurecer en el envase.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

Cualquier área:

- 1 o 2 manos de Junckers Rustic Solid 100
- + 16 horas de secado
- + 1 capa de Junckers Rustic Top Oil
- + 30-60 minutos de secado
- + 1 capa de Junckers Rustic Top Oil

La frecuencia de tratamiento con Junckers Rustic Top Oil dependerá del desgaste del suelo. Cuanto más intenso sea el tráfico de la zona, mayor frecuencia de tratamiento.

DIRECCIONES DE USO

Antes de la aplicación, suelos lijados o sin tratar:

Asegúrese de que la superficie esté totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, barniz, etc. Las irregularidades, suciedad y decoloración se pueden eliminar lijando en el sentido de la veta. El lijado final se debe realizar con una lija de 100-120. Aspire el polvo de lijado.

Imprimación de suelos de maderas no absorbentes o poco absorbentes, por ejemplo: roble, fresno, merbau:

Es suficiente con aplicar una capa de aceite. Aplique el aceite y deje secar aproximadamente 20 minutos.

Si observa zonas donde el aceite se ha absorbido con mayor rapidez, aplique más aceite sobre estas zonas más absorbentes. Retire cualquier exceso de aceite con una paño de algodón seco o con la ayuda de una pulidora y siempre antes de que transcurra una hora después de la aplicación. Tras ello la superficie debería tener una capa muy fina de aceite sin brillo.

Deje secar al menos 16 horas y, transcurrido este tiempo, elimine las fibras de madera que se hayan levantado lijándolas con una pulidora equipada con una almohadilla negra. Aspire el polvo de lijado.

Imprimación de suelos de madera absorbente (por ejemplo, haya y arce):

Aplique 1 capa de aceite y deje actuar durante unos 20 minutos. A continuación, aplique otra capa de aceite y deje secar otros 20 minutos. El procedimiento a seguir a continuación es idéntico al anteriormente descrito. Será necesario eliminar cualquier exceso de aceite antes de que transcurra 1 hora tras la aplicación de la segunda capa.

Acabado de superficies con Junckers Rustic Top Oil:

Aplique 2 finas capas de Junckers Rustic Top Oil (60-80 m²/l cada capa) que se aplicarán con un intervalo de 1 hora entre ellas. En zona de bajo tránsito, la superficie estará lista para pisar en 1 hora.

Nota: El intervalo y tiempo de secado de los tratamientos indicados se han determinado a la temperatura ambiente normal. El tiempo de endurecimiento total de una combinación de Junckers RUSTIC SOLID 100 OIL y Junckers RUSTIC TOP OIL es de 3 días.

IMPORTANTE

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

F 2.7 - Junckers Rustic Top Oil
