

## BasePrime



Solo para uso profesional.

Una imprimación de curado muy rápido con base de aceite. Para suelos de madera que no admiten el uso de imprimaciones con base de agua debido a la mala adhesión, como por ejemplo las maderas exóticas y aceitosas. BasePrime aporta al suelo mayor profundidad de color y debe usarse solo sobre la madera sin tratar.

Tamaño del envase:

5 LITROS

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Junckers BasePrime es un imprimador de secado rápido que se usa en combinación con barnices Junckers al disolvente o al agua, en suelos de madera sin tratar o lijados, incluida la mayoría de especies tropicales.

Este imprimador da, a maderas claras, un aspecto dorado.

Junckers BasePrime sólo debe ser utilizado como imprimador para maderas naturales. Para maderas tratadas con amoníaco, se recomienda utilizar Junckers PreLak o ProSeal.

---

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

**Producto:** Barniz de imprimación a base de alcohol-disolvente

**Apariencia:** Sin color.

---

## DATOS TÉCNICOS

**Rendimiento:** 10 m<sup>2</sup>/litro.

**Antes de usar:** Remueva o agite bien antes de usar

**Herramientas de aplicación:** Brocha o rodillo de pelo corto. No aplique en spray.

**Temperatura de superficie:** Mínimo 15°C.

**Dilución:** Se envía listo para su uso. No se recomienda diluirlo

**Tiempo de secado a 20° C:**

Seco para tocar, Aproximadamente 15 minutos a 20°C y 50% HR.

**Limpieza de las herramientas:** Aguarrás

**Almacenamiento:** Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20°C. No exponer a temperaturas superiores a 40° C.

## RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

### Zonas de alto tránsito:

1 mano de Junckers BasePrime (10m<sup>2</sup>/l) + 2 manos de Junckers HP Comercial (10m<sup>2</sup>/l) ó 1 mano de Junckers BasePrime (10m<sup>2</sup>/l) + 2 manos de Junckers STRONG (10m<sup>2</sup>/l)

### Zonas de tránsito bajo:

1 mano de Junckers BasePrime (10m<sup>2</sup>/l) + 2 manos de Junckers ProTech (10m<sup>2</sup>/l) o 1 mano de Junckers BasePrime (10m<sup>2</sup>/l) + 2 manos de Junckers ProFinish (10m<sup>2</sup>/l)

### Superficies Deportivas:

1 mano de Junckers BasePrime (10m<sup>2</sup>/l) + 2 manos de Junckers HP Sport (10m<sup>2</sup>/l)

---

## DIRECCIONES DE USO

### Suelos lijados o sin tratar:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, pulimento, etc. Pula con máquina la superficie para eliminar la suciedad y las irregularidades.

El último pulido, antes de aplicar Junckers BasePrime debe realizarse con un papel de lija de grano 120-150. Aspire.

Aplique una capa uniforme de Junckers BasePrime usando un rodillo de pelo corto o una brocha. No lo pulverice. Deje secar antes de lijar y aplicar la capa final con cualquiera de los barnices Junckers recomendados.

### Suelos previamente tratados:

Pulir con máquina antes de aplicar Junckers BasePrime. Use grano de 24-36 para eliminar las capas antiguas. A continuación, elimine las marcas de abrasión con lija de 60-80. Finalmente, use lija de 120-150 para conseguir una superficie completamente lisa.

Aspire el polvo de lijado y friegue con una fregona muy escurrida y agua limpia. Imprima el suelo como se describe en "Suelos lijados y sin tratar".

---

## IMPORTANTE

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

---

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

F 4.2 - Junckers Profinish

F 5.1 - Junckers STRONG

F 6.2 - Junckers ProTech

F 8.2 - Junckers HP Sport

F 8.5 - Junckers HP Comercial