

# SUELOS DE MADERA MACIZA 14 x 129 MM

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Las tablas macizas de 14mm están acabadas de fábrica y listas para instalar siguiendo nuestras instrucciones de instalación. Cada tabla está formada por dos líneas de tablillas unidas entre sí mediante una cola de milano. Cada tabla está machihembrada en sus cuatro lados y tiene una ranura en la parte posterior para insertar el clip metálico.

### DATOS TÉCNICOS/TOLERANCIAS

#### Dimensiones nominales

Grosor: 13,8 (±0,2 mm)  
 Ancho: 129 mm (±0,2 mm)  
 Largo: 1830 / 900mm (±1 mm)

#### Largo de las tablillas

623,5 mm y 467,5 mm

#### Método de secado

Arce y Haya (incluido Sylvaket y Sylvared): Secado en prensa  
 Roble y Fresno: Secado en Horno

#### Contenido de Humedad

Las tablas, Haya, Fresno, Roble se suministran con un contenido de humedad medio de 8% (±2%)

Roble Negro: 9% (±2%)

#### Diseño de precisión:

Desviación de carga: 0,2 mm (0,3 mm en zonas localizadas).  
 Los extremos de las tablas forman ángulo recto a ±0,3 mm.




Fig. 1 la junta de neopreno

### GAMA DE PRODUCTO

Madera/Nombre comercia	Calidad	Opciones de acabado
Haya Haya Sylvaket Fresno Roble	Classic Harmony Variation	Ultramate Semimate Aceite Sin tratar
Haya Sylvared	Classic Harmony Variation	Ultramate Semimate Aceite
Roble Negro	Harmony Variation	Ultramate Aceite Sin tratar
Haya Nordic Fresno Nordic Roble Nordic	Classic Harmony Variation	Pigmentos blancos y barniz Ultramate
Roble Perla	Classic Harmony Variation	Pigmentos "metalizados" y barniz Ultramate

A todos los productos se les puede incorporar la junta de neopreno. Ver fig 1. El Roble está disponible con textura (cepillado) y/o biselado.

## PROPIEDADES TÉCNICAS

### Resistencia a la indentación

Todos los productos en Roble, Fresno y Arce: aprox 3.4 Dureza Brinell

Todos los productos en Haya: aprox 3.6 Dureza Brinell

### Resistencia al deslizamiento (preliminar):

Acabado de fábrica en barniz: aprox 85 (EN 14904)

Acabado de fábrica en aceite: aprox 0,4 (DIN 18032/2)

### Resistencia al Fuego (DIN EN 13501-1): Cfl-S1

Conductividad térmica (coeficiente de transmisión): Aprox 0,17 W/Mk

Resistencia térmica: Aprox 0,12 m2K/W

### Reflexión de la luz:

Haya Classic, barnizada: 48%

Sylvaket Classic, barnizado: 22%

### Carga electrostática (kV), Haya:

Barnizado de fábrica:

25% HR = 3,5

50% HR = 2,0

65% HR = 1,0

Aceitado de fábrica:

25% HR = 1,0

El Haya al aceite es apta para uso en salas con ordenadores (DIN 54345/1-prEN 1815)

## TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN FÁBRICA

### Barnizado

Haya, Sylvaket, Sylvared, Roble, Arce y Fresno:

Imprimación: Varias capas de imprimación con secado por luz UV

Acabado de la cara superior: Barniz de poliuretano de 2 componentes, semimate o ultramate.

Espesor total de la película: mínimo 40µ

Fresno Nordic, Haya Nordic y Roble Nordic:

Imprimación: Sistema de imprimación blanca

Tratamiento intermedio: Varias capas de imprimación con secado por luz UV

Acabado de la cara superior: Barniz de poliuretano de 2 componentes ultramate.

Espesor total de la película: mínimo 40µ

Roble Perla:

Imprimación: Pigmentos transparentes a base de agua

Tratamiento intermedio: Varias capas de imprimación con secado por luz UV

Acabado de la cara superior: Barniz de poliuretano de 2 componentes ultramate.

Espesor total de la película: mínimo 40µ

Roble Negro:

Tratamiento previo: Madera tratada con amoniaco para obtener el color oscuro.

Tratamiento intermedio: Varias capas de imprimación con secado por luz UV

Acabado de la cara superior: Barniz de poliuretano de 2 componentes ultramate.

Espesor total de la película: mínimo 40µ

### Aceite

Imprimación: Saturación de la superficie con aceite de uretano de secado por oxidación sin plomo

Acabado de la cara superior: Aceite de uretano de secado por oxidación sin plomo.

No se puede determinar el consumo total de g/m2 ya que depende de la capacidad de absorción de la madera.

### Sin tratar

Lijado final con lija de grano 150

## EMPAQUETADO Y PESO

Envueltos en polietileno. 8 tablas en cada paquete, 1,89m<sup>2</sup>

1 fila de tablas puede incluir 2 tablas de 900 mm.

### m<sup>2</sup> por Paquetes dependiendo del largo

8 tablas/3700mm/3,82 m<sup>2</sup>

4 tablas/3700mm/1,91 m<sup>2</sup>

8 tablas/1830mm/1,89 m<sup>2</sup>

### Peso, Kg/m<sup>2</sup>:

Haya (incluido Sylvaket y Sylvared): 11,0 kg

Roble: 10,20 kg

Fresno: 9,7 kg