

# HP SPORTSLINE

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO



### DESCRIPCIÓN GENERAL

HP SportsLine es un producto con base de agua de dos componentes para pintar las líneas de las pistas y otras zonas como en gimnasios y pabellones deportivos.

Este producto está recomendado para suelos cubiertos con Junckers HP Sport y otros suelos barnizados preacabados de Junckers.

HP SportsLine se debe mezclar con Junckers HP Hardener antes de su aplicación.

HP SportsLine posee la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Esto significa que el producto ha superado con éxito numerosas pruebas relacionadas con la liberación de sustancias químicas y olores. Un producto con este etiquetado ha sido sometido a exhaustivas pruebas de desgasificación y olores. Garantía de que el suelo no presente sustancias químicas o productos que pudieran afectar negativamente a la calidad del aire de la estancia.

Solo para uso profesional.

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

**Producto:** Pintura de dos componentes con base de agua.

**Tamaño del envase:**

2,3 litros (2+0,3) en los colores blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro.

2,3 litros (2+0,3) en transparente para sellar los bordes de la cinta.

4,6 litros (4+0,6) en nordic, que es un color blanco transparente.

**Mezcla de colores:**

Estos colores pueden mezclarse para obtener otros. Para evitar las diferencias en los colores, se recomienda usar colores con el mismo número de lote. Cuando haya que obtener otras tonalidades, mezcle la cantidad de pintura necesaria para toda la superficie antes de empezar.

### DATOS TÉCNICOS

**Rendimiento:** 6-8 m<sup>2</sup>/litro.

Marcaje de líneas: 120 m de 5 cm con aprox. 1 litro.

Balonmano: Aprox. 2 litros.

Baloncesto: Líneas: Aprox. 2 litros. Perímetro coloreado: Aprox. 26 litros.

**Mezcla:** 10 partes de barniz por 1½ parte de endurecedor.

**Manufacturer:**

Junckers Industrier A/S  
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com  
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk  
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com  
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr  
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es  
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it  
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

**F 8.1**  
2021-02-18  
Replacement of  
2020-08-24

**Antes de usar:**

Agite o remueva vigorosamente la parte de barniz antes de mezclar hasta que desaparezca cualquier producto asentado. Añada el endurecedor y vuelva a agitar enérgicamente, mínimo 45 segundos. Después de mezclar deje que repose 10 minutos antes de usarlo. Vuelva a agitar el barniz antes de su uso, mínimo 45 segundos.

**Duración:** La mezcla debe utilizarse en 2 horas. Evite reutilizar el material pasado este tiempo.

**Herramientas de aplicación:** Brocha o rodillo de pelo corto. No pintar echando directamente el barniz sobre el suelo.

**Temperatura de superficie:** Mínimo 15 °C y máximo 25 °C.

**Dilución:** Se envía listo para su uso. No se recomienda diluir el producto.

**Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:**

Antes de aplicar Junckers HP Sport: 16 horas.  
Curado completo después de 72 horas.

**HR:** Los productos a base de agua pueden tener un cierto efecto aglutinante, por lo que sólo son recomendados para uso en espacios con una humedad estable. Esto es que la diferencia entre la máxima humedad relativa y la mínima no exceda de un 30 % en un año.

**Limpieza de las herramientas:** Jabón y agua inmediatamente después de usar.

**Almacenamiento:** Dura 1 año sin abrir y almacenado a 20 °C. No exponer a temperaturas inferiores a 5 °C.

---

## RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

**Preparar zonas deportivas, suelos lijados o sin tratar:**

1 capa de PreLak (aprox. 10 m<sup>2</sup>/l) o BasePrime (aprox. 10 m<sup>2</sup>/l)  
+ 1 capa de HP Sport (aprox. 10 m<sup>2</sup>/l).

**Preparar zonas deportivas, suelos de madera terminados:**

Limpia toda la superficie con SylvaNeutralizer  
+ lijado suave.

**Preparar zona marcaje y aplicación de HP SportsLine:**

Dibujar todas las líneas y las zonas que hay que pintar con cinta adhesiva. Recomendamos cinta adhesiva TESA 4334  
+ sellado de los bordes de la cinta con HP SportsLine, incoloro  
+ aplicar HP SportsLine a las líneas y las zonas a pintar, 6-8 m<sup>2</sup>/l  
+ retirar la cinta adhesiva  
+ cuando esté seco, aplicar 1 capa de HP Sport en todo el área para proteger el color, aprox. 10 m<sup>2</sup>/l.

**Manufacturer:**

Junckers Industrier A/S  
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com  
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

**Junckers Ltd.** +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk  
**Junckers Hardwood (USA)** +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com  
**Junckers France S.A.** +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr  
**Junckers Iberica S.A.** +34 915 075 719 / info@junckers.es  
**Junckers S.r.l.** +39 348 4405255 / info@junckers.it  
**Junckers Parkett GmbH.** +49 0351-84387077 / info@junckers.de

**F 8.1**  
2021-02-18  
Replacement of  
2020-08-24

## DIRECCIONES DE USO

### Preparar zonas deportivas, suelos lijados o sin tratar:

Asegúrese de que el suelo está completamente limpio, seco y libre de polvo, cera, grasa, restos de jabón, etc. Lije la superficie para eliminar la suciedad y las irregularidades. Aspire el polvo de lijado.

- Aplique Junckers PreLak o Junckers BasePrime. Deje que seque.
- Lije con una lija de grano de 150-180, en sentido longitudinal a las vetas de la madera.
- Aspire el polvo y limpie con un trapo húmedo y agua limpia.
- Aplique una capa de Junckers HP Sport.
- Deje que seque 24 horas y siga las instrucciones del apartado "Preparar zona de marcaje y aplicación del HP SportsLine".

### Preparación, suelos previamente tratados:

Pruebe la adherencia del barniz en dos puntos diferentes, 2 manos con 4 horas de intervalo. Pasadas 24 horas, compruebe la adhesión raspando con el canto de una moneda. Si la adherencia es buena y la superficie es aceptable, el suelo puede ser pintado. Si no resulta satisfactoria, el suelo debe ser lijado.

- Limpie con Junckers SylvaNeutralizer. Lije cuidadosamente usando una lija de grano de 150-180.
- Aspire el polvo y limpie con un trapo húmedo.
- Proceda como se describe en el siguiente punto "Preparar zona marcaje y aplicación de HP SportsLine".

### Preparar zona marcaje y aplicación de HP SportsLine:

Marque la pista y sus límites con cinta adhesiva de adhesión moderada; recomendamos la cinta TESA 4334.

- Los bordes de la cinta tienen que estar perfectamente pegados al suelo.
- Selle los bordes de la cinta con HP SportsLine, incoloro, para evitar que la pintura HP SportsLine se cuele por debajo.
- Dejar secar mínimo 1 hora.
- A continuación, aplique una capa de pintura HP SportsLine de forma uniforme en las áreas de marcaje.
- Deje secar durante un mínimo de 16 horas antes de retirar la cinta adhesiva.
- Después de quitar la cinta y cuando la pintura esté seca, se deberá aplicar una capa de Junckers HP Sport adicional a toda el área para proteger las líneas del desgaste y obtener una uniformidad en cuanto a la fricción de superficie.

---

## MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Productos:**

- F 5.3 - Junckers PreLak
- F 6.4 - Junckers BasePrime
- F 8.2 - Junckers HP Sport
- F 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer