

## HP Friction+



Solo para uso profesional.

Barniz 100 % poliuretano con base de agua, basado en nuestro barniz HP Commercial, producto de dos componentes. Se utiliza para el mantenimiento de suelos de parquet antideslizantes, no amarillea. De fácil aplicación, es ideal para usar en áreas muy transitadas donde la resistencia al deslizamiento es importante, como restaurantes y bares. El barniz Junckers HIGH FRICTION+ solamente debe utilizarse como última capa.

El barniz HP Friction+ de Junckers se debe mezclar con el endurecedor HP Friction+ antes de su aplicación.

Seleccione tipo de brillo para ver tamaño de los paquetes.

Brillo:

Ultramate

Tamaño del envase:

4.95 Litros,

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Junckers HP Friction+ es un barniz de alta resistencia con base de agua y con poco olor. Indicado para zonas donde se requiera una resistencia al deslizamiento superior.

Este producto tiene la superficie rugosa y está indicada para centros de fitness/aerobic, bares, restaurantes, etc...donde el sudor y pequeños derrames de líquidos puedan hacer, temporalmente, el suelo deslízate hasta que se limpie después de su uso.

Ensayado según BS5796-2 y tiene un bajo nivel de deslizamiento en condiciones húmedas.

No está recomendado para zonas deportivas donde hay contacto entre jugadores, salvo que se utilicen colchonetas/tatami.

Junckers HP Friction+ sólo debe ser utilizado con última capa, de acuerdo con alguno de los barnices Junckers.

---

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

**Producto:** Barniz de poliuretano con base de agua de 2 componentes.

**Brillo:** Ultramate

**Apariencia:** Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando seca.

---

**DATOS TÉCNICOS**

**Rendimiento:** 10 m<sup>2</sup>/litro

**Mezcla:** 10 partes de barniz por 1 parte de endurecedor.

**Antes de usar:** Agite o remueva vigorosamente la parte de barniz antes de mezclar hasta que desaparezca cualquier producto asentado. Añada el endurecedor y vuelva a agitar enérgicamente, mínimo 45 segundos. Después de mezclar deje que repose 10 minutos antes de usarlo. Vuelva a agitar el barniz antes de su uso, mínimo 45 segundos.

**Duración:** La mezcla debe usarse en 2 horas. Evite reutilizar el material mezclado después de este tiempo.

**Herramientas de aplicación:** Brocha, rodillo de pelo corto o spray. No aplique derramando el barniz directamente sobre el suelo.

**Temperatura de superficie:** Mínimo 15°C

**Dilución:** Máximo 15% con agua para aplicación con spray.

**Tiempo de secado a 20° C:**

Listo para tocar/segunda mano: Aproximadamente 3 horas a 20° C y 50% HR.

Listo para bajo tránsito: 8 horas.

Curado completo después de 3 días

Aplique sólo 2 manos de barniz por día.

**HR:** Los productos a base de agua tienen un cierto efecto aglutinante y por lo tanto sólo se recomiendan para ser utilizado en habitaciones con una humedad estable. La diferencia entre la humedad relativa más alta y la más baja no debe fluctuar más del 30% durante el año.

**Limpieza de las herramientas:** Sumerja las herramientas en agua jabonosa antes de que el barniz seque. Los rodillos pueden contener partículas después de la limpieza. Por lo tanto, el rodillo sólo puede ser reutilizado para Junckers HP FRICTION +.

**Almacenamiento:** Dura 1 año sin abrir y almacenado a 20°C. No exponer a temperaturas inferiores a 0° C

**RECOMENDACIONES DEL SISTEMA****Zonas comerciales de alto/bajo tránsito:**

1 mano de Junckers PreLak (8m<sup>2</sup>/l) ó 1 mano de Junckers PreSeal (10m<sup>2</sup>/l)  
+ 1-2 manos de Junckers HP Comercial (10-12m<sup>2</sup>/l)  
+ 1 mano de Junckers HP Friction+ (10-12m<sup>2</sup>/l)

**Superficies Deportivas, no deportes de contacto:**

1 mano de Junckers PreLak (8m<sup>2</sup>/l) ó 1 mano de Junckers PreSeal (10m<sup>2</sup>/l)  
+ 1-2 manos de Junckers HP Sport (10-12m<sup>2</sup>/l)  
+ 1 mano de Junckers HP Friction+ (10-12m<sup>2</sup>/l)

**Superficies Deportivas, deportes de contacto:**

No recomendado salvo utilizando colchonetas/tatami. Riesgo de producir lesiones.

---

**DIRECCIONES DE USO****Suelos lijados o sin tratar:**

Asegúrese de que la superficie esté totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, barniz, etc. Las irregularidades, suciedad y decoloración se pueden eliminar lijando en el sentido de la veta.

Aplique Junckers Prelak o ProSeal y deje secar. Lije con una lija de grano 150-180 en el sentido de la veta. Aspire el polvo de lijado y friegue la superficie con una fregona muy escurrida y agua limpia.

Aplique una mano de Junckers HP Comercial o HP Sport. Deje secar toda la noche y luego aplique la última mano, si fuese necesario.

Cuando esté seco, aplique 1 mano de Junckers HP Friction+ como capa final.

**Suelos previamente tratados:**

Limpie con Junckers SylvaNeutralizer. Lije con una lija de grano 150-180. Aspire el polvo de lijado y friegue con una fregona muy escurrida y agua limpia.

Pruebe la adherencia del barniz en dos puntos diferentes. Aplique dos capas de barniz con un intervalo de 4 horas. Pasadas 24 horas compruebe la adhesión del barniz en los puntos de referencia raspando con el canto de una moneda. Si la adherencia es buena y la superficie es aceptable, el suelo puede ser barnizado. Si no resulta satisfactoria, proceda como se describe en el siguiente punto "Suelos brillantes o encerados".

**Suelos brillantes o encerados:**

Utilice una máquina de lijado con un grano de lija de 24-36 para deshacerlos de capas antiguas. A continuación, use un grano de lija de 60-80 para eliminar las marcas de abrasión.

Por último use un grano de lija de 120-150 para obtener una superficie totalmente lisa. Aspire el polvo de lijado. Continúe según lo descrito en el apartado "Suelos sin tratar o lijados".

**IMPORTANTE**

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

---

**INFORMACIÓN ADICIONAL****Productos:**

F 5.3 - Junckers PreLak

F 8.2 - Junckers HP Sport

F 8.3 – Junckers HP Comercial

F 8.6 – Junckers ProSeal

F 10.3 – Junckers Sylva Neutralizer