

HP FRICTION+

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL

HP Friction+ es un barniz de alta resistencia con base de agua y con poco olor. Indicado para zonas donde se requiera una resistencia al deslizamiento superior, por ejemplo, centros de fitness/aeróbic, bares, restaurantes. Ensayado según BS5796-2.

No está recomendado para zonas deportivas donde hay contacto entre jugadores, salvo que se utilicen colchonetas/tatami.

HP Friction+ sólo debe ser utilizado con última capa. HP Friction+ debe ser mezclado con Junckers HP Hardener antes de su uso.

HP Friction+ posee la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Esto significa que el producto ha superado con éxito numerosas pruebas relacionadas con la liberación de sustancias químicas y olores. Un producto con este etiquetado ha sido sometido a exhaustivas pruebas de desgasificación y olores. Garantía de que el suelo no presente sustancias químicas o productos que pudieran afectar negativamente a la calidad del aire de la estancia.

Solo para uso profesional.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto: Barniz de poliuretano con base de agua de 2 componentes.

Tamaño del envase: 4,95 litros (4,5+0,45).

Apariencia: Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando seca.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 10-12 m²/litro.

Mezcla: 10 partes de barniz por 1 parte de endurecedor.

Antes de usar:

Agite o remueva vigorosamente la parte de barniz antes de mezclar hasta que desaparezca cualquier producto asentado.

Añada el endurecedor y vuelva a agitar enérgicamente, mínimo 45 segundos.

Después de mezclar deje que repose 10 minutos antes de usarlo.

Vuelva a agitar el barniz antes de su uso, mínimo 45 segundos.

Duración: La mezcla debe usarse en 2 horas. Evite reutilizar el material mezclado después de este tiempo.

Herramientas de aplicación: Brocha, rodillo de pelo corto o spray. No aplique derramando el barniz directamente sobre el suelo.

Temperatura de superficie: Mínimo 15 °C y máximo 25 °C.

Dilución: Máximo 15 % con agua para aplicación con spray.

Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:

Aproximadamente 3 horas.

Listo para bajo tránsito: 8 horas.

Curado completo después de 3 días.

Aplique sólo 2 manos de barniz por día.

HR: Los productos a base de agua tienen un cierto efecto aglutinante y por lo tanto sólo se recomiendan para ser utilizado en habitaciones con una humedad estable. La diferencia entre la humedad relativa más alta y la más bajo no debe fluctuar más del 30 % durante el año.

Limpieza de las herramientas: Sumerja las herramientas en agua jabonosa antes de que el barniz seque. Los rodillos pueden contener partículas después de la limpieza. Por lo tanto, el rodillo sólo puede ser reutilizado para HP Friction +.

Almacenamiento: Dura 1 año sin abrir y almacenado a 20 °C. No exponer a temperaturas inferiores a 5 °C.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

Zonas comerciales o superficies deportivas, no deportes de contacto:

1 mano de PreLak (8 m²/l) o 1 mano de BasePrime (10 m²/l)

+ 1-2 manos de HP Commercial (10-12 m²/l)

+ 1 mano de HP Friction+ (10-12 m²/l).

DIRECCIONES DE USO

Suelos lijados o sin tratar:

Asegúrese de que la superficie esté totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, barniz, etc. Las irregularidades, suciedad y decoloración se pueden eliminar lijando en el sentido de la veta.

- Aplique Junckers PreLak o Junckers BasePrime y deje secar.
- Lije con una lija de grano 150-180 en el sentido de la veta.
- Aspire el polvo de lijado y friegue la superficie con una fregona muy escurrida y agua limpia.
- Aplique una mano de Junckers HP Commercial o Junckers HP Sport.
- Deje secar toda la noche y luego aplique la última mano, si fuese necesario.
- Cuando esté seco, aplique 1 mano de HP Friction+ como capa final.

Suelos previamente tratados:

- Limpie con Junckers SylvaNeutralizer.
- Lije con una lija de grano 150-180.
- Aspire el polvo de lijado y friegue con una fregona muy escurrida y agua limpia.
- Aplique 1 mano de HP Friction+ y deje secar.
- Antes de barnizar la zona completa, se recomienda realizar una aplicación de prueba en una zona más pequeña.

Cómo realizar una prueba de aplicación:

Pruebe la adherencia del barniz en dos puntos diferentes, 2 manos con 4 horas de intervalo. Pasadas 24 horas, compruebe la adhesión raspando con el canto de una moneda. Si la adherencia es buena y la superficie es aceptable, el suelo puede ser barnizado. Si no resulta satisfactoria, el suelo debe ser lijado. Proceda como se describe en el siguiente punto "Suelos brillantes o encerados".

Suelos brillantes o encerados:

- Utilice una máquina de lijado con un grano de lija de 24-36 para deshacernos de capas antiguas.
- A continuación, use un grano de lija de 60-80 para eliminar las marcas de abrasión.
- Por último use un grano de lija de 120-150 para obtener una superficie totalmente lisa.
- Aspire el polvo de lijado.
- Continúe según lo descrito en el apartado "Suelos lijados o sin tratar".

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

- F 5.3 - Junckers PreLak
- F 6.4 - Junckers BasePrime
- F 8.2 - Junckers HP Sport
- F 8.5 - Junckers HP Commercial
- F 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer